CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP ĐÀ NẴNG SONGANHHYG

PHIẾU THÔNG SỐ KỸ THUẬT (TDS)

Bản chuẩn hóa Thông số Kỹ thuật (TDS) SONGANHHYG tổng hợp từ Hồ sơ NSX Goodmaid (goodmaid.net / goodmaid.vn), nhãn can 5L gốc & SDS Rev 5

SAH-APR-CHM-10
Hồ sơ Kỹ thuật Hóa chất



Goodmaid PRO GMP 101 Multipine

Thương hiệu / Xuất xứ: Goodmaid PRO — Malaysia (Goodmaid Chemicals Corp. Sdn. Bhd. — Saraya Group)
Mã sản phẩm NSX: GMP 101 MULTIPINE — Mã NSX MPI(V1)
Quy cách đóng gói: Can 5 Lít (4 x 5 L/thùng) hoặc Can 20 Lít (mã SX MPI(V1))
Khóa mã màu SAH-CHM-08: ■ Xanh dương — Kính/Đa năng
Nguồn tham chiếu gốc: https://goodmaid.vn/san-pham/dung-dich-lau-san-goodmaid-pro-101-multipine/

1. Thông số Lý hóa & Thành phần Hoạt chất

Trạng thái, Màu & Mùi	Chất lỏng sệt màu xanh lục, hương chanh - thông (Lemon - Pine)
Dải pH tiêu chuẩn	8.0 - 9.0 (trung tính hơi kiềm nhẹ; độ nhớt 3.500 - 4.500 cps; SG 1.01)
Tỷ trọng / Độ nhớt	1.01 (độ nhớt 3.500 - 4.500 cps #4/60/26°C); tan hoàn toàn trong nước
Điểm chớp cháy	153°C (không chứa dung môi bay hơi, nguyên liệu phân hủy sinh học)
Hoạt chất & Mã CAS	Sodium Lauryl Ether Sulphate (5 - 10%), Palm Kernel Diethanolamide (5 - 10%), Pine Oil (< 1%) (CAS: 68891-38-3; 73807-15-5; 8002-09-3)
Chứng nhận / Tiêu chuẩn	Chứng nhận thân thiện môi trường & Halal Malaysia (trên nhãn bao bì gốc 5L Goodmaid Chemicals Corp.)

2. Định mức Pha loãng & Phạm vi Ứng dụng

Chế độ / Tác vụ	Tỷ lệ pha chuẩn	Khu vực & Bề mặt áp dụng
Độ bẩn nhẹ — Lau hằng ngày	10 mL / 1 Lít nước (1:100)	Sàn, tường, khu văn phòng, bệnh viện
Độ bẩn vừa — Vệ sinh thường kỳ	20 mL / 1 Lít nước (1:50)	Nhà bếp, sảnh đi lại, gạch men/vinyl
Độ bẩn nặng — Cáu cặn bám lâu	50 mL / 1 Lít nước (1:20)	Rãnh thoát nước, bồn rửa, sàn nhà kho

3. Quy trình Thi công & Tương thích Bề mặt

- Kiểm tra bảng định lượng chính hãng trên nhãn can: 10 mL/L (nhẹ), 20 mL/L (vừa), 50 mL/L (nặng).
- Đeo kính bảo hộ & găng tay khi bơm chiết can 5L đậm đặc (Cat 1 nguy cơ tổn thương mắt khi chưa pha).
- Lau bằng cây lau ẩm hoặc vận hành cùng máy chà sàn/hút nước cho khu vực diện tích lớn.
- Đóng kín nắp sau khi lấy, lưu kho mát dưới 40°C.

Bề mặt được phép	Sàn nhà, tường sơn chịu nước, gạch men/vinyl, mặt bàn chế biến, bồn rửa, nhà bếp, nhà tắm, rãnh thoát nước khu thương mại/bệnh viện/trường học
Bề mặt cấm / Tương kỵ	KHÔNG trộn với Acid mạnh hoặc chất oxy hóa mạnh (Chlorine/Javen); không để nơi > 40°C; tránh xả tràn đậm đặc ra cống thủy sinh (H412)
Trang bị PPE & Cách ly	Bắt buộc đeo kính bảo hộ chống bắn, găng tay kháng hóa chất và quần áo bảo hộ khi pha chiết can đậm đặc 5L; đảm bảo thông gió • Thời gian cách ly: 0 - 5 phút chờ khô bề mặt (tráng lại nước sạch đối với bề mặt/dụng cụ nhà bếp)

Lưu ý kiểm định kỹ thuật SONGANHHYG: Tuân thủ tỷ lệ chuẩn trên nhãn gốc nhà máy Malaysia (10/20/50 mL/L tương ứng 1:100 / 1:50 / 1:20), đã hiệu đính sai sót đánh máy trên trang npp.